

SEALER WM 400

Торцевой герметик



Описание продукта

Защищает торцы древесины от разбухания и растрескивания, используется на производственных площадках и в домостроении. Герметик образует эластичное и влагозащитное покрытие.



Влагозащита



Паропроницае-
мость

Применение

Применяется для защиты торцов древесины, кромок фанеры и древесностружечных плит, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы.

Ключевые особенности

- Образует защитную пленку
- Высокий сухой остаток
- Высокая эластичность
- Высокая защита от влаги
- Промежуточное покрытие, необходимо наносить финишный слой

Технические характеристики:

Внешний вид, цвет	Прозрачный материал (колеруется в лессирующие оттенки)
Сухой остаток	40%
Время высыхания	2–3 часа



Рекомендации по использованию

Влажность древесины перед нанесением	не более 18%
Минимальная температура нанесения	+5 °C
Метод нанесения	распыление, кисть
Расход (1 слой)	7–9 м ² /л



Воздушное распыление



Безвоздушное и комбинированное распыление



Кисть

Подготовка поверхности:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 18%. При необходимости рекомендуется производить межслойное шлифование покрытия абразивом Р 80-120

Перед нанесением лака предварительно рекомендуется обработка древесины антисептиком **TALATU WOOD ANTISEPT WP 201** и нанесение грунта **TALATU PRIMER WPA 200**.



Возможность колеровки



Схема покрытия

- 1 слой — TALATU WOOD ANTISEPT WP 201, расход 125 г/м²
- 2 слой — TALATU PRIMER WPA 200, расход 125 г/м²
- 3 слой — TALATU SEALER WM 400, расход 125 г/м²
- 4 слой — TALATU TOPCOAT WF 610, расход 150 г/м²
- 5 слой — TALATU TOPCOAT WF 610, расход 150 г/м²

