

PERMOMAX антибактериальная краска для потолка

Артикул: 03.005 Редакция №: 01 Дата публикации: 01.01.2020

Описание: Декоративная, антибактериальная, противогрибковая, водно-дисперсионная на основе модифицированной акриловой дисперсии, полностью матовая краска для потолка.

Область применения: Применяется для отделки предварительно подготовленных бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, в том числе в кухнях и ванных комнатах. Допустимо применение в медицинских учреждениях, таких как больницы, медицинские кабинеты, операционные, в школах, в детских садах, на предприятиях пищевой промышленности, фармацевтических предприятиях, где требуется гигиеничная поверхность.

Свойства: Для высококачественной отделки потолков. Легко наносится, не образует потеков и ложится ровным слоем, создавая идеально белое покрытие. Обладает высокой укрывистостью, скрывает дефекты поверхности, не трескается и не растекается. Позволяет поверхности дышать. Обладает приятным запахом и не желтеет.

Технические характеристики

Вид	: Матовая, гладкая потолочная краска.	
Цвет	: Белый	
Вязкость	: 138 ± 5 KU/25 °C	
Плотность	: $1,80 \pm 0,02$ г/см ³	
Твердое вещество	: 73 ± 5 (120 °C, 30 мин.)	
pH	: $8,5 \pm 1$	
Расход	: 6–7 м ² /кг (11–15 м ² /л) в один слой в зависимости от подготовки поверхности. Для определения точного расхода рекомендуется провести пробное нанесение.	
Время высыхания (23 °C 50% Влажности):	Высыхание на отлип	30 мин.
	Полное высыхание	24 часа
	Время между слоями	4-6 часов
Точка возгорания	: Невозгораемая	
Форма упаковки	: 15 л - 7,5 л - 2,5 л	

Подготовка поверхности

Недавно оштукатуренные поверхности: Для прочности адгезии краски все поверхности следует очистить от пыли, жира, излишней штукатурки. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Оштукатуренные поверхности следует окрашивать не ранее 20 дней после нанесения штукатурки. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпательки Permolit.

Ранее окрашенные поверхности: Все рыхлые слои краски должны быть удалены. Неровности и трещины на поверхностях, если таковые имеются, следует исправить с помощью шпательки Permolit. Перед нанесением краски необходимо убедиться, что поверхность твердая, чистая и сухая.

Грунтование: Для повышения адгезии окрашиваемые поверхности следует подготовить. Перед покраской оштукатуренные поверхности следует загрунтовать в один слой универсальной грунтовкой Permomax или силиконовой грунтовкой Permosar. Перед нанесением финишного покрытия необходимо выждать не менее 6 часов, пока грунтовка высохнет.

Применение: Наносится на подготовленную к нанесению финишной краски поверхность сатиновым валиком, кистью или распылителем не менее чем в 2 слоя. Нанесение краски следует выполнять с выдержкой между слоями не менее 4-6 часов. Все используемые инструменты можно мыть водой.

Разбавление: Разбавить водой на 15% по объему.

Хранение: Срок хранения 3 года в невскрытой заводской упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и замерзания. Склаживать на поддоне в высоту не более 5 шт. в таре 15 л, 6 шт. в таре 7,5 л, 7 шт. в таре 2,5 л.

Утилизация: Жидкие отходы не выливать в канализацию. Утилизировать продукт/упаковку в соответствии с действующим законодательством об обращении с химическими отходами.

Важные рекомендации

- ❖ Использовать в течение месяца после вскрытия упаковки.
- ❖ Смешать до однородности перед использованием.
- ❖ Наносить при температуре поверхности от +5°C до +35°C.
- ❖ Не наносить на очень влажные и горячие поверхности и при сильном ветре.
- ❖ Беречь продукт от экстремально высоких и низких температур.
- ❖ Разбавлять следует только необходимое количество краски.

Наименование и количество активных веществ (вес/вес): Цинк пиритион (Cas № 13463-41-7) 0,1%

Воздействие против вредных микроорганизмов: Кишечная палочка (E.coli), Стафилококки (S.aureus, MRSA), Пеницилл (P.purpurogenum), Аспергилл (A.brasiliensis), Энтерококки (VRE)

Признаки отравления: Рвота, головокружение, тошнота.

Значения ЛД50: Цинк пиритион: 302 мг/кг массы тела (крыса) – острая оральная токсичность.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При вдыхании: Вынести на свежий воздух/обеспечить приток свежего воздуха. Если жалобы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании: Не вызывать рвоту, дать отдохнуть и обратиться к врачу.

При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду. Очистить кожу водой, мылом или специальными очищающими кремами.

При контакте с глазами: Промыть глаза большим количеством воды, при раздражении глаз обратиться за медицинской помощью.

Антидот и необходимая информация: Специфический антидот неизвестен. Применяется симптоматическое лечение.

Меры предосторожности для безопасного обращения: Использовать в хорошо проветриваемых помещениях, не требует дополнительных специальных мер предосторожности, не допускать утечку. Хранить в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Продукт негорюч и невзрывоопасен. Вреден для пчел. Может быть вреден для рыб и водных организмов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

P270: Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P501: Утилизировать продукт/упаковку в соответствии с действующим законодательством.

EUN208: содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2h)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2h)-изотиазол-3-оном (3:1) (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

Лицензия Министерства Здравоохранения Дата 23.07.2018 Номер- 2018/78;

Соответствует требованиям стандарта TS 5808.

Настоящий технический паспорт подготовлен с учетом общих условий. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом технического обслуживания. В противном случае наша компания не несет ответственности.