

SKETSI

ТУ 20.30.22-070-93296022-2023

Кроющий полуматовый антисептик

Тип	Колеруемый водно-дисперсионный кроющий антисептик для высококачественной отделки по дереву
Применение	Для наружных работ
Назначение	Предназначен для окрашивания новых деревянных поверхностей. Применяется для обработки наружных стен, оконных переплетов, беседок, веранд, а также ранее окрашенных лессирующими составами рубленых стен из бревна и бруса

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	
Плотность, г/см ²	
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,019")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Можно окрашивать поверх старых прочных покрытий из лессирующих антисептиков на масляной и алкидной основе
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	2, при пониженной температуре и высокой влажности – на следующий день
Степень блеска покрытия (60°), %, не более	20 (полуматовое), (Измерено в лаборатории, практический результат зависит от способа нанесения)
Цвет	База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL», каталогам для фасадных красок и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	1,3,5,10л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. При наружных работах загрунтовать TALATU KAIKU, просушить. Ранее окрашенные поверхности очистить от жировых загрязнений, отшлифовать тонкой шлифовальной бумагой, удалить пыль.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%. Начало и окончание работ планировать таким образом, чтобы на поверхности не было росы, а в первые сутки после окрашивания – дождя. На период высыхания покрытия не должно быть ночных заморозков
Окрашивание	На первый слой FYNBCTGNBR разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем краску разбавлять до малярной вязкости но не более, чем на 10%. При нанесении распылением рекомендуем первый слой сразу разравнивать кистью.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, алкидная смола, диоксид титана, наполнители, вода, добавки
Очистка инструментов	Теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ.
Уход за покрытием	Покрытие не требует специального ухода. Через месяц после нанесения покрытие можно очищать орошением водой
Охрана труда	Состав пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.