

INTERIOR KM0

ТУ 20.30.22-110-93296022-2023

Силикатная краска

Тип	Специальная колеруемая силикатная краска
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания бетонных, оштукатуренных известковыми, цементно-известковыми и цементными растворами поверхностей потолков и стен на путях эвакуации, МОП, лифтовых шахт, а также стен и потолков в жилых, производственных отапливаемых и неотапливаемых помещениях, где требуется покрытие с высокой стойкостью к биопоражению, значительным колебаниям относительной влажности и температуры воздуха.

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 8 в один слой на гладкие подготовленные поверхности. Практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, % масс.	58*
Плотность, г/см ³	1,53*
Разбавитель	Вода
Значение pH	12-12,9
Пожарная опасность	Негорючая
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,021").
Совместимость при ремонтном окрашивании	Совместима со старыми покрытиями из известковых, цементных и силикатных красок
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час	2, при пониженной температуре и высокой влажности второй слой наносить на следующий день
Блеск покрытия	Глубоко матовое
Цвет	База А (белая и под колеровку в светлые оттенки), база С (только под колеровку в темные оттенки). Колеровать щелочестойкими пигментными пастами
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 1 год со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей
Тара	9л, 18л (под заказ)

**Данные приведены для неколерованной краски базы А*

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося покрытия, шпатлевать и шлифовать. Старые покрытия на органическом связующем удалять полностью на глубину проникновения.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Организация работ	Защитить остекление, керамические и окрашенные поверхности от попадания краски. Разметить зоны окрашивания так, чтобы большие плоскости можно было окрашивать непрерывно «кисть в кисть» звеном маляров во избежание образования видимых стыков
Окрашивание	Краску перемешать до однородного состояния. Растворы с высоким содержанием известковых вяжущих и другие сильно впитывающие поверхности грунтовать смесью краски и воды в соотношении 1:1. Плотные поверхности допускается не грунтовать. Окрашивание выполнить в два слоя, на первый слой краску разбавить водой на 10% по объему, на второй слой – до малярной вязкости. Межслойная сушка – 24 часа.
Состав	Вода, наполнители, диоксид титана, жидкое стекло, стабилизирующие добавки.
Очистка инструментов	Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством
Охрана труда	Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Степень защиты кожи и органов зрения определяется высокой щелочностью материала. При применении обязательно использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу сразу смыть водой, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.